### MULTILAYERED INTERFERENCE FILTER AND PRODUCTION THEREOF

Patent number:

JP2242202

**Publication date:** 

1990-09-26

Inventor:

**MURAKI AKIRA** 

**Applicant:** 

**TOPPAN PRINTING COLTD** 

Classification: - international:

- european:

G02B5/28; G02B5/28; (IPC1-7): G02B5/28

Application number:

JP19890062790 19890315

Priority number(s):

JP19890062790 19890315

Report a data error here

#### Abstract of JP2242202

PURPOSE:To produce a filter having high spectral characteristics at a low cost by forming thermoplastic resins having high and low refractive indexes into sheets each having a prescribed thickness, laminating the sheets in a desired order and hot rolling the laminated sheets. CONSTITUTION:At least two kinds of thermoplastic resins having high and low refractive indexes are formed into resin sheets whose thickness is several hundred to several thousand times as large as the set thickness of a filter. The sheets are laminated in a desired order and the laminated sheets are hot rolled to the set thickness to produce a multilayered interference filter. This filter can be produced at a low cost without using an expensive vacuum device for vacuum deposition or other method. The low cost is comparable to the cost of production of a filter by laminating films.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

, and PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平2-242202

⑤Int. Cl.5 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月26日

7348-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

❷発明の名称 多層干渉フイルターおよびその製造方法

②特 願 平1-62790

※ 1 (1989) 3月15日

**@発 明 者 村 木 明 良 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内** 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号 勿出 願 人

> Section 1995 And Section 1995

弁理士 秋元 輝雄

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 所望の屈折率を育する高屈折率熱可塑性樹 闘と低屈折率熱可塑性樹脂の少なくとも二種 類が熱圧延されて所望の順序で積層されて成 る多眉干渉フィルター。
- (2) 所望の屈折率を有する高屈折率熱可塑性樹 膣と低屈折率熱可塑性機器の少なくとも二種 類を使用して、これらを予め設定した層厚に するために先ず該設定層厚の数100~数1000 倍厚の樹脂シートを作製し、これらのシート を所望の順序で積層し、次いで設定層厚が得 られる盗紋積周樹脂シートを熱厚延すること から成る、多層干渉フィルターの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は屈折率の異なる複数種の樹脂を使用 した積層体から成る多層干渉フィルターとその 製造方法に関する。さらに詳しくは、本発明は 熱可塑性高分子フィルムの積層体の熱厚延法に よる多層干渉フィルターおよびその新規な製造 方法に関する。

[従来の技術とその課題]

多層干渉フィルターは既に公知である。例え ばSiOaとTiOaとを交互に真空蒸着したものは、 凸版印刷網から、また高分子フィルム上に ITO(透明導電膜、インジウム・組酸化物)が スパッタリングされ、ある程度赤外線遮断機能 を有するパッシブソーラーフイルムは商品名「 東レ・ルミクール」として東レĦから市阪され

従来の多層干砂フィルターは真空蒸替法によ り製造されるために高価につくことが欠点であ

また従来のパッシブソーラーフィルムの性能 は未だ隣足できる水準のものではない。

本発明の目的は、真空蒸管法により製造する 高値な多度干砂フィルターを低コスト化し、し

特開平2-242202 (2)

かも 従来の染色性カラーフィルターの性能より も格段に優れた光学特性を有する多層干渉フィ ルターおよびその製造方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明の上記目的は、本発明において提案する。

所望の国折率を有する高国折率熱可塑性樹脂と低用折率熱可塑性樹脂の少なくとも二種類を使用して、これらを予め設定した圏厚にするために先ず該設定圏厚の数100~数1000倍厚の樹脂シートを作製し、これらのシートを所望の順序で積層し、次いで設定圏厚が得られる迄該積層はシートを熱厚延することから成る、多層干渉フィルターおよびその製造方法の提供によって達成される。

本発明が提案する、高分子フィルム積層体の 熱厚延法による多層干渉フィルターによれば、 従来の多層干渉フィルターの高価格とパッシブ ソーラーフィルムの低性館の両欠点が同時に解

本発明の方法では、高屈折率層と低屈折率層 とを交互に積圧して多層干渉フィルターを製造 するものであるが、各層厚を所望の厚さにする 方法として、予め設定した暦厚の数100~数 1000倍の厚さの樹脂シートを例えば土3 %の精 皮で作製し、これらのシートを所望の順序で積 眉し、次いでこれを熱厚延することにより所望 の厚さまで薄くする方法が採用され、これによ り各層の厚さを設計通りの厚さとすることがで 本発明の方法で製造した多層干渉フィ ルターは広義には太陽エネルギーの受動的な制 御技術に属するもので、その機能は自由に設計 可能であるが、需要の多い機能としては例えば 、熟線反射(赤外線しや断)、紫外線反射(紫 外縁しや断)が挙げられる。その他、色フイル ターフイルム等も考えられる。

用途としては、例えばビル、事務所、学校な どの窓材、個人住宅の窓材、農業用フィルムな どが挙げられる。

窓ガラスに蒸着、スパッタリング、イオンプ

決できる。

[作用]

本発明における屈折率は、選択した樹脂の種類によって決まるが、例えばポリエチレンの屈折率(a) は1.51、ポリスチレンのそれは1.53~1.60、メタクリル樹脂のそれは1.488~1.490 等である。

レーテイング法等で無線反射膜を形成させることは既に実施されており、また高分子フイルム 上に170等をスパックリングしたフイルムも公 知であるが、本発明の製造方法による製品もこれらの用途分野と合致するものである。

[実施例]

次に実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は該実施例のみに限定されるものではない。

実施班

透明熱可塑性樹脂として低圧法ポリエチレンとポリスチレン樹脂を選択した。前者の屈折率は1.51、後者のそれは1.60であった。

多暦干砂フィルターとして、中心放長1300mmの23成入射のハーフミラーとして、次のような設計をした。

(周名)	(屈折率)	(族序入)									
空気	r	-									
第6層	1.51	2650									
第5 暦	1.60	5 8 5 0									

#### 特開平2-242202(3)

4	麿	1.51	2	650		本	発	明	ĸ	Ł	n	ĸ	•	髙	性	能	ţ	A	光	特	生	を	有	す	
3	眉	1.60	4	570	多	眉	Ŧ	施	フ	1	n	9	-	が	•	真	垄	荿	着	抾	で	使	用	ナ	•
2	厝	1 . 5 1	2	247		•																	•		
1	周	1.60	3	858	本	鲍	Ŋ	ĸ	Ł	n	H	•	E	ľ	フ	1	N	٨	Ø	ラ	ŧ	ネ	-	ŀ	•
板		1.51		_	司	Ŧ	Ø	低	J	z	ŀ	で	多	周	Ŧ	趂	フ	4	n	9	_	と	な	る	•

#### 1 × 10000= #

高分子フィルムの映写物度は、±50μm程度 が可能であるから、このシート厚のポリエチレン、ポリスチレンシートを作ることは可能である。

これら 6枚のシートをこの順序で積層し、約1/2の厚き付近まで薄層化した。

各樹脂のガラス転移点の相違により、熱厚延時に、各層厚は相対厚が一定とならない。この点を考慮して、最初のシート厚の相対厚さを設計することによって蒸着法によるものと同程度の分光特性を有する多層干渉フィルターが得られた。

[発明の効果」

符許出願人 凸版印刷株式会社

代理人 秋元 輝

植

司 秋元不二三

## . mis PAGE BLANK (USPTO)